

CRETEK® CURATEK A

MEMBRANA DE CURADO ACRÍLICA EMULSIONADA
DE COLOR BLANCO PARA CONCRETO Y MORTERO
CUMPLE CON LA NORMA ASTM C-309

DESCRIPCIÓN

El CRETEK® CURATEK A es un líquido viscoso de color blanco base acrílico que al aplicarse sobre superficies de concreto recién colado, forma una película que retarda la evaporación del agua, cumple con la Norma ASTM C-309.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PRUEBA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	Líquido Lechoso Blanco	Método Interno
Olor	Ligero característico	Apreciativo
Densidad gm/cc	0.990 ± 1.003	ASTM D1475
Viscosidad KU's	55 - 65	ASTM D562
MNV %	13 - 14	ASTM D1644

GARANTIA

La garantía de este producto está en función de la mezcla del producto con el concreto o mortero en que sea aplicado.

USOS

El CURATEK A retiene el agua original del concreto, sobre todo en sustratos que llevarán algún acabado decorativo. Recomendado para el curado de:

- Losas planas e inclinadas
- Muros
- Cimentaciones
- Trabes
- Cascarones
- Pavimentos hidráulicos en aeropuertos y áreas urbanas
- Rampas y muchos más

VENTAJAS

- Fórmula lista para usarse, fácil de aplicar
- Fórmula ecológica base agua, no contiene solventes

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

El CURATEK A posee una baja viscosidad que le permite aplicarse mediante aspersión, rodillo, tanque tipo fumigador y brocha para pequeñas áreas.

METODO DE APLICACIÓN

Aplicar CURATEK A sobre la superficie espreando o con cepillo de ixtle, tan pronto haya desaparecido el agua superficial. En superficies verticales se recomienda aplicarlo, inmediatamente después de retirar la cimbra.

La temperatura de aplicación ambiente debe ser mayor a 5°C, proteger las superficies aplicadas en caso de lluvia.

RENDIMIENTO TEORICO

Mediante la aplicación por aspersión el rendimiento del CURATEK A, es de 4 a 5 mts²/Lt

PRESENTACIÓN

Cubeta con 19 Lts.
Tambor con 200 Lts.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.
- Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.
- No se deje al alcance de los niños.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

El producto se debe almacenar en posición vertical, nunca en posición horizontal. Máximo estibarse en dos camas con una base entre ellas. El rollo debe manejarse con precaución para no dañarlo y evitar que se corte o perfora la membrana. Deberá almacenarse en un lugar cerrado, para evitar que estén expuestos a los rayos solares por largos periodos de tiempo. Se tiene que rotar el material, esto es, surtir el material que tenga mayor tiempo de fabricación.

CHOVATEK, S.A. DE C.V. garantiza sus procesos de fabricación, cumple con las Normas de Calidad y asegura que sus productos están fabricados con materias primas de alta calidad, sin embargo, debido a que las condiciones, preparación de superficies, aplicación, o fallas en los sustratos en que se apliquen están fuera de nuestro control, es necesaria la realización de las pruebas por parte del usuario para asegurar su óptimo desempeño. Para cualquier duda, consulte al Departamento Técnico. Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio en Monterrey al teléfono: **01(81) 5000 3000** y para el resto de la República al número: **01 800 87 IMPER (46737)**.

