

SELLADOR ASFALTICO CONCENTRADO

SELLADOR Y PRIMARIO ASFALTICO BASE AGUA

DESCRIPCIÓN

THERMOTEK® SELLADOR ASFÁLTICO CONCENTRADO es un líquido asfáltico de color café oscuro, en forma de emulsión de baja viscosidad, con formulaciones en base acuosa conteniendo bitúmenes refinados dispersos en agua y manteniendo un máximo contenido de sólidos. Con alto grado de adherencia a los sustratos.

CARACTERISTICAS

| PROPIEDADES FISICAS | Valor | Método |
|-----------------------|---------------|-------------|
| Apariencia | Semi Líquida | INTERNO |
| Tipo | Emulsión | INTERNO |
| Viscosidad [CPS] | 3000 +/- 2000 | ASTM D 2196 |
| pH | 11.0 ± 0.5 | ASTM E 70 |
| Sólidos en peso [%] | 42 ± 2.0 | ASTM D 1644 |
| Densidad [g/ml] | 1.0 ± 0.02 | ASTM D 1475 |
| Secado al tacto [min] | 30 | ASTM D 1640 |
| Secado Total [hr] | 4 | ASTM D 1640 |
| Color | Café obscuro | INTERNO |

VENTAJAS

- El THERMOTEK® SELLADOR ASFÁLTICO CONCENTRADO, adhiere sobre superficies secas o ligeramente húmedas.
- Es económico y fácil de aplicar.
- Otorga una excelente protección anticorrosiva.
- Es muy durable y no presenta ningún problema su aplicación.
- THERMOTEK® SELLADOR ASFÁLTICO CONCENTRADO es ecológico ya que no contiene disolventes tóxicos ni inflamables. Se diluye con agua.

USOS

- THERMOTEK® SELLADOR ASFALTICO se usa como sellador y promotor de adherencia de todos los sistemas impermeables asfálticos THERMOTEK® sellando integralmente poros y fisuras de baja dimensión.
- Como matapolvo en superficies de concreto y material pétreo.
- Para mejorar la adherencia en dalas, trabes, superficies de asbesto cemento, madera, cuando se vayan a impermeabilizar con productos asfálticos.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

1. La superficie deberá estar libre de polvos, aceites, grasas, oxido, humedad, hongos y cualquier otro contaminante que afecte la adherencia.
2. El producto se aplica diluido con agua limpia hasta 3 a 1 y se aplica con un cepillo de Ixtle, brocha o rodillo
3. Aplicar THERMOTEK® SELLADOR ASFALTICO CONCENTRADO en toda la superficie a impermeabilizar utilizando un cepillo de ixtle.
4. Permitir el secado en 4 - 6 horas, este tiempo puede variar dependiendo de las condiciones climáticas. No aplicar bajo amenaza de lluvia.



SELLADOR ASFALTICO
CONCENTRADO

HERRAMIENTAS DE APLICACION

Cepillo de Ixtle, Brocha

RENDIMIENTOS

Se recomienda diluir 3 a 1 con agua limpia. De 55.0 a 57.0 m² por cubeta obtenida de la dilución. Este rendimiento dependerá de la rugosidad y la naturaleza de la superficie.

RECOMENDACIONES

- No aplicar THERMOTEK® SELLADOR ASFÁLTICO CONCENTRADO a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 40°C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
- No aplicarlo sobre superficies mal adheridas al sustrato.
- No mezclarlo con otros productos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.
- Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

CONTÁCTANOS

01 800 87 46737 | info@thermotek.com.mx | www.grupothermotek.com

SELLADOR ASFALTICO CONCENTRADO

SELLADOR Y PRIMARIO ASFALTICO BASE AGUA

GARANTIA

Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de sus productos contra cualquier defecto de fabricación y esta dependerá del sistema que lo recubra siempre y cuando este haya sido adquirido dentro de los 12 meses establecidos en la vida útil de anaquel con respecto a la fecha de fabricación. Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o ficha técnica. La garantía no es válida en situaciones fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como: fallas en los sustratos, condiciones de preparación de la superficie, forma de aplicación, incendios o cualquier desastre natural (huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante este período, Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. proveerá al usuario, con recibo original de compra, la cantidad de producto indicado según tabla de amortización de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. siendo responsable el usuario del traslado, flete y aplicación del producto; no se incluyen materiales secundarios. Para mayor información diríjase a Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. con domicilio en Aarón Sáenz 1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650, Tel. 01 800 87 IMPER (46737).

COMENTARIOS IMPORTANTES

- THERMOTEK® SELLADOR ASFALTICO CONCENTRADO debe ser diluido según lo indicado.
- Se aplica directamente en la superficie a impermeabilizar.
- Se debe revolver el producto antes de utilizarlo, revolver cada vez que se abra este envase.
- No aplicar este producto a temperaturas menores de 10 °C ni mayores de 40 °C.
- No aplicar este producto con amenaza de lluvia o con la superficie húmeda.
- Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco preferentemente techado a una temperatura mayor a 5 °C y menor a 45 °C.
- La aplicación de este producto variará según el tipo de construcción a proteger, ya sea losa de concreto, fibrocemento, mortero, etc.
- La vida útil de este producto en anaquel será de un año a partir de la fecha de fabricación (ver etiqueta de código de barras). Para mayor información sobre cada producto recomendado en el sistema consultar la respectiva Hoja técnica.



| PRESENTACION | |
|--------------|-----|
| Cubeta [L] | 19 |
| Tambor [L] | 200 |

CERTIFICACIONES



CONTÁCTANOS

01 800 87 46737 | info@thermotek.com.mx | www.grupothermotek.com