

Autoadherible Fibra de Vidrio

Membrana autoadherible impermeabilizante de asfalto modificado con SBS.

DESCRIPCIÓN

CHOVATEK® AUTOADHERIBLE fibra de vidrio membrana asfáltica modificada con SBS (estireno-butadieno-estireno) y adhesivos especiales, que le proporcionan propiedades de excelente autoadherencia, con acabado arenado y gravilla.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Características	Método ASTM	UNIDAD	VALOR
Refuerzo de fibra de vidrio	-	g/m ²	70
Punto de reblandecimiento	D 36	°C	110 - 115
Penetración	D 5	1/10 mm	50 55
Flexibilidad a baja temperatura @ -20 °C	D 5147	-	No rompe
Estabilidad dimensional	D 5147		No fluye
Resistencia a tensión longitudinal	D 5147	Kg/5 cm	50
Resistencia a tensión transversal	D 5147	Kg/5 cm	40
Elongación longitudinal	D 5147	%	4.5
Elongación transversal	D 5147	%	4.5

PRESENTACIÓN

ACABADO SUPERIOR	ESPESOR mm	PESO mm	PESO mm
Gravilla: Blanca	3.5 mm	41	1 x 10
Gravilla: Blanca	3.0 mm	35	1 x 10
Arenado	2.0 mm	33	1 x 15

USOS

- Construcciones con losas monolíticas y aligeradas.
- Superficies metálicas, fibrocemento, hormigón, maderas, placas aislantes de espumas de poliuretano, poliestireno, etc.

VENTAJAS

- El rollo arenado protege los puntos críticos facilitando la aplicación.
- El rollo arenado sirve como capa base para sistemas de dos capas o más.
- El rollo arenado como impermeabilización base para colocar tejas, o algún otro acabado cerámico.
- El arenado para impermeabilización de techos de madera, o en lugares en donde exista riesgo de incendio al aplicar rollos con soplete.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Navaja para cortes, rodillo de planchado.

RENDIMIENTO TEÓRICO

8.9 metros cuadrados para el rollo con gravilla y 13.35 metros cuadrados para el rollo arenado.

RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 48°C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
- Se tiene que rotar el material, esto es, surtir el material que tenga mayor tiempo de fabricación, ya que el tiempo de almacén del mismo es de 6 meses.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

El producto se debe almacenar en posición vertical, nunca en posición horizontal. Máximo estibarse en dos camas con una base entre ellas. El rollo debe manejarse con precaución para no dañarlo y evitar que se corte o perforo la membrana. Deberá almacenarse en un lugar cerrado, para evitar que estén expuestos a los rayos solares por largos periodos de tiempo. Se tiene que rotar el material, esto es, surtir el material que tenga mayor tiempo de fabricación.

Autoadherible Fibra de Vidrio

Membrana autoadherible impermeabilizante de asfalto modificado con SBS.

CHOVATEK, S.A. DE C.V. garantiza sus procesos de fabricación, cumple con las Normas de Calidad y asegura que sus productos están fabricados con materias primas de alta calidad, sin embargo, debido a que las condiciones, preparación de superficies, aplicación, o fallas en los sustratos en que se apliquen están fuera de nuestro control, es necesaria la realización de las pruebas por parte del usuario para asegurar su óptimo desempeño. Para cualquier duda, consulte al Departamento Técnico. Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio en Monterrey al teléfono: 01(81) 5000 3000 y para el resto de la República al número: 01 800 87 IMPER (46737).

Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de este producto contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra. Para hacer válida esta garantía el producto debe de adquirirse dentro de los 12 meses establecidos en la vida útil de anaquel con respecto a la fecha de fabricación. Así mismo esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o ficha técnica. La garantía no es válida en situaciones fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como: fallas en los sustratos, condiciones de preparación de la superficie, forma de aplicación, incendios o cualquier desastre natural (huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante este período, Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. proveerá al usuario, con recibo original de compra, la cantidad de producto indicado según tabla de amortización de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. siendo responsable el usuario del traslado, flete y aplicación del producto; no se incluyen materiales secundarios. Para mayor información dirijase a Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. con domicilio en Aarón Sáenz 1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650, Tel. 01 800 87 IMPER (46737).

GRUPO THERMOTЕК®

THERMOTЕК® CORPORATIVO MONTERREY, NL.
01 800 87 46737

© BASF Corporation 2017 - 10/17 ® Marca registrada de BASF en muchos países

PLANTA THERMOTЕК® MONTERREY NL.
Carr. a Monclova Km. 19.5
CP. 65650 Abasolo NL.