



Banda Tapagoteras

Membrana impermeabilizante autoadherible.

DESCRIPCIÓN

CHOVATEK® BANDA TAPAGOTERAS, es una membrana impermeabilizante auto adherible de asfalto modificado con polímero SBS (estireno-butadieno-estireno), la cubierta superior es aluminio reforzado con una película de poliéster, la cubierta inferior es de plástico siliconizado. Tiene propiedades elastoméricas y de alto poder adhesivo, su película de aluminio evita que se degrade por la acción de los rayos ultravioleta. Se puede emplear en superficies con altas o bajas temperaturas y con movimientos térmico-estructurales mínimos o altos, para traslapes en lámina metálica, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Características	Método ASTM	UNIDAD	VALOR
Peso del rollo	-	Kg/m ²	1.5
Punto de reblandecimiento	D 36	°C	100
Penetración	D 5	1/10 mm	80
Flexibilidad a baja temperatura sobre borde redondeado de 12.5 mm a-15°C	-	°C	No rompe
Acabado superior	-	----	Aluminio reforzado con película de poliéster
Resistencia a la tensión longitudinal	D 5147	Kg/5cm	200
Resistencia a la tensión transversal	D 5147	Kg/5cm	200
Acabado inferior	-	-	Polietileno siliconizado
Elongación transversal	D 5147	%	50

ACABADO SUPERIOR	ANCHO m	LARGO m
Aluminio	0.10	2.00
Aluminio	0.10	5.00
Aluminio	0.15	10.00
Aluminio	0.94	20.00

GARANTÍA

La garantía de las membranas CHOVATEK® BANDA TAPAGOTERAS depende del uso que se les dé y el sustrato donde se apliquen, consultar con el departamento técnico.

VENTAJAS

Por sus características físico-químicas proporciona excelente resistencia, durabilidad y elasticidad para ser empleado en lugares con alta temperatura y/o climas con temperaturas bajas moderadas para impermeabilizar superficies con medianos movimientos térmico-estructurales. Posee excelente resistencia a los rayos ultravioleta a la acción mecánica, así como a los choques térmicos.

USOS

- Construcciones con losas monolíticas y aligeradas.
- Cisternas, charolas de baño, revestimientos para espejos de agua, etc.
- Antes del acabado cementoso.
- Muros de contención.
- Cimentaciones.
- Uniones de domos.
- Traslapes de lámina metálica.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Tijeras o navajas, guantes de carnaza, rodillo de goma para plancharlo.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Variable en base al detalle a resolver. En rollos de 0.94 x 20 m rinde 16.72 m²

RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 5°C ni mayores de 48°C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.

Chovatek®

Impermeabilizantes Prefabricados

Banda Tapagoteras



Membrana impermeabilizante autoadherible.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicación de la membrana CHOVATEK® BANDA TAPAGOTERAS auto adherible.

• La colocación del rollo deberá iniciarse en los niveles más bajos de las pendientes. Se desenrolla la mitad del rollo para presentar su posición correcta con respecto al rollo anterior y que el traslape sea el adecuado (10 cm), después se enrolla la membrana sin moverla de su posición, se va desenrollando la membrana y desprendiendo el plástico siliconizado para ir pegando, haciendo presión suavemente con un rodillo de tal manera que se adhiera homogéneamente a la losa. Al pegar un lienzo junto al otro no deberán coincidir sus extremos, ya que como máximo se recomiendan tres uniones entre lienzos para fortalecer la adherencia. Los traslapes de los extremos para membrana son de 15 cm que será la unión al otro lienzo. Un punto importante que se tiene que considerar es la aplicación de las membranas en PUNTOS CRÍTICOS ya que de ello va a depender que la impermeabilización sea totalmente efectiva.

Para las presentaciones menores de 0.94m de ancho:

1 - La superficie a impermeabilizar debe estar limpia y libre de polvo, falsas adherencias y/o contaminantes.

2 - Cortar el trozo de cinta necesaria para cubrir la pequeña reparación.

3 - Retirar la cinta plástica siliconizada.

4 - Pegar la cinta a la superficie de tal manera que la parte a impermeabilizar queda a la mitad del ancho de la cinta. En caso necesario, cuando la superficie a reparar sea mayor, colocar dos o tres tramos de cinta sobreponiéndola de 2 a 3cm.

Nota: Para mayor información consulte la guía de aplicación. Se surte en diferentes espesores a los señalados arriba y el color verde bajo pedido especial.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Por tener acabado de foil de aluminio, se deberán usar guantes de carnaza para evitar cortaduras en las manos.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

MANEJO Y ALMACENAJE DEL PRODUCTO

El producto se debe almacenar en posición vertical, nunca en posición horizontal. Máximo estibarse en dos camas con una base entre ellas. El rollo debe manejarse con precaución para no dañarlo y evitar que se corte o perforo la membrana. Deberá almacenarse en un lugar cerrado, para evitar que estén expuestos a los rayos solares por largos periodos de tiempo. Se tiene que rotar el material, esto es, surtir el material que tenga mayor tiempo de fabricación.

CHOVATEK garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables.

Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro centro de servicio en Monterrey al teléfono: 01 (81) 5000 3030 y para el resto de la República al número: 01 800 87 IMPER (46737).

CERTIFICADOS



Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de este producto contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra. Para hacer válida esta garantía el producto debe de adquirirse dentro de los 12 meses establecidos en la vida útil de anaquel con respecto a la fecha de fabricación. Así mismo esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o ficha técnica. La garantía no es válida en situaciones fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como: fallas en los sustratos, condiciones de preparación de la superficie, forma de aplicación, incendios o cualquier desastre natural (huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante este período, Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. proveerá al usuario, con recibo original de compra, la cantidad de producto indicado según tabla de amortización de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. siendo responsable el usuario del traslado, flete y aplicación del producto; no se incluyen materiales secundarios. Para mayor información dirijase a Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. con domicilio en Aarón Sáenz 1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650, Tel. 01 800 87 IMPER (46737).

GRUPO THERMOTEK®

THERMOTEK® CORPORATIVO MONTERREY, NL.
01 800 87 46737

PLANTA THERMOTEK® MONTERREY NL.
Carr. a Monclova Km. 19.5
CP. 65650 Abasolo NL.

© BASF Corporation 2017 - 10/17 ® Marca registrada de BASF en muchos países