



THERMOTEK® ImperStopper 20



Impermeabilizante Híbrido Reflectivo de Alta Resistencia al Intemperismo.

DESCRIPCIÓN

THERMOTEK® ImperStopper 20 es un impermeabilizante de nueva Tecnología basado en dispersiones Acrílicas-Poliuretano Base Agua que le imparten mayor durabilidad, adherencia y resistencia, que los impermeabilizantes convencionales y su Ecología basada en Tecnología Verde, para usarse en losas de concreto, y metálicas

DATOS TÉCNICOS

| Características | Especificación | Método |
|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| Apariencia | Líquido viscoso | INTERNO |
| Tipo | Recubrimiento Elastomérico | INTERNO |
| Base Química | Poliuretano-Acrílico | INTERNO |
| Viscosidad, Cps | 10 000 mín. | ASTM D-2196 |
| pH | 9,0 ± 0,5 | ASTM E-70 |
| Sólidos en Peso, % | 63.0 ± 2,0 | ASTM D-1644 |
| Sólidos en Volumen, % | 51.0 ± 2,0 | ASTM D-2697 |
| Densidad, gr/ml | 1,32 ± 0,02 | ASTM D-1475 |
| Elongación, % | 300 mín. | ASTM D-2370 |
| Tensión Máxima, lb/in ² | 200 mín. | ASTM D-2370 |
| Reflectancia Solar Inicial | 0.86 | ASTM C-1549 |
| Emitancia Solar Inicial | 0.86 | ASTM C-1371 |
| Secado al Tacto | 1 Hora | ASTM D-1640 |
| Secado Total | 12 a 24 Horas | ASTM D-1640 |
| Color | Blanco | INTERNO |

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie del techo debe estar limpia y seca (se recomienda el lavado a presión de la superficie con agua y jabon y enjuagar con agua limpia al terminar), dejar secar totalmente.

La superficie deberá estar libre de polvos, aceites, grasas, oxido, humedad, hongos y cualquier otro contaminante que afecte la adherencia.

Aplicar Thermotek® Sello o Thermotek® Sello Acrílico Concentrado en toda la superficie a impermeabilizar utilizando un cepillo de ixtle.

Resanar con Thermotek® Cement los puntos críticos como chaflanes, domos, tubería que atraviesa la losa, fisuras mayores, uniones de losa, juntas constructivas, etc.

De ser necesario tratar con secciones de Thermotek® refuerzo doble y dos capas de impermeabilizante en los puntos críticos antes mencionados.

USOS

- Impermeabilizante para losas de concreto.
- Como protector de los rayos solares para inmuebles en lugares con altas temperaturas.
- Como Sistema Integral de impermeabilización para el ahorro en el consumo de Energía Eléctrica.
- Para mantener y renovar sistemas impermeables ya existentes.
- Impermeabilizar techumbres de lamina metálica.

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN:

Cepillo de ixtle, brocha o rodillo de 3/8".

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 litros.

RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 45°C.
- Si el producto se aplica como sistema de reimpermeabilización sobre sistemas prefabricados asfálticos, recubrir con Cemento Plástico acrílico todos los detalles de asfalto expuesto.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicar Thermotek® Sello o Thermotek® Sello Acrílico Concentrado en toda la superficie a impermeabilizar utilizando un cepillo de ixtle.

Resanar con Thermotek® Cement los puntos críticos como chaflanes, domos, tubería que atraviesa la losa, fisuras mayores, uniones de losa, juntas constructivas, etc. De ser necesario tratar con secciones de Thermotek® refuerzo doble y dos capas de impermeabilizante en los puntos críticos antes mencionados,



THERMOTEK® ImperStopper 20



Impermeabilizante Híbrido Reflectivo de Alta Resistencia al Intemperismo.

aplicar la primera capa de impermeabilizante en toda la superficie, en dirección transversal a la caída del agua y aun estando fresco colocar la Malla Reforzada o Doble embebiéndola perfectamente en esta primer capa, dejar secar totalmente, después de haber verificado el secado de la primer capa, inmediatamente aplicar la segunda capa de impermeabilizante, esta debe de aplicarse en sentido transversal a la primera capa en sentido de la caída del agua, se recomienda no ejercer demasiada presión hacia abajo del cepillo, brocha o rodillo, esto con la finalidad de esparcir las fibras uniformemente.

Aplicar dos capas de impermeabilizante, la primera capa de impermeabilizante en toda la superficie, en dirección transversal a la caída del agua, dejar secar totalmente, después de haber verificado el secado de la primer capa, inmediatamente aplicar la segunda capa de impermeabilizante, esta debe de aplicarse en sentido transversal a la primera capa en sentido de la caída del agua.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel. Salpicaduras en la piel se retiran con un poco de nafta y diesel o aguarrás. Si persisten las molestias acuda a su médico inmediatamente.
- Evite el contacto con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe ser mayor a 05°C e inferior a 45°C.

No estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel 1 año.

VENTAJAS

- Producto de alto desempeño con mejor durabilidad y mejores propiedades que un impermeabilizante acrílico convencional.
- Proporciona una excelente protección térmica y alta
- Reflectividad Solar permitiendo obtener un diferencial de temperatura entre el exterior y el interior de las superficies tratadas permitiendo un considerable ahorro de energía debido al menor uso de aparatos de aire acondicionado haciendo más eficiente el uso de los mismos.
- Excelente adherencia sobre diferentes sustratos como concreto, fibrocemento, lámina, aluminio, madera, poliuretano.
- Mantiene sus propiedades mecánicas a bajas temperaturas de hasta -20°C.
- Resistente a los rayos UV
- Excelente resistencia a algunos solventes químicos como Gas Nafta, Diesel, Alcoholes, etc.
- Resiste tráfico peatonal ocasional.
- Excelente resistencia al Intemperismo como cambios bruscos de temperatura, choque térmico, lluvia y ambientes salinos.
- Excelente protección contra hongos causados por la humedad.
- Protege contra la corrosión los techos de lámina de metal.
- Vida útil sugerida 20 años

RENDIMIENTO

El rendimiento de THERMOTEK® ImperStopper 20 es de 1 litro/m². utilizando malla de refuerzo solo en puntos críticos.

El rendimiento puede variar dependiendo la rugosidad y naturaleza de la superficie. Cuando la superficie a impermeabilizar sea mayor a 100 mts² se debe colocar malla de refuerzo en la totalidad de la superficie con un rendimiento de 1.5l/m²



THERMOTЕК® ImperStopper 20



Impermeabilizante Híbrido Reflectivo de Alta Resistencia al Intemperismo.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de su producto THERMOTЕК® ImperStopper 20 contra cualquier defecto de fabricación y por un período de 20 años contados a partir de la fecha de compra del producto, indicada en el ticket y/o factura de compra. Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o fichas técnicas disponibles para su consulta y descarga en nuestra página de internet: grupothermotek.com

La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen por situaciones que se encuentren fuerade control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como lo son: (i) fallas en los sustratos; (ii) condiciones de preparación de la superficie; (iii) forma de aplicación; (iv) uso en condiciones distintas a las normales; (v) cuando el producto no hubiese sido aplicado conforme a las instrucciones de aplicación; y/o (vi) daños o defectos que deriven de incendios o cualquier desastre natural (señalando de manera enunciativa mas no limitativa: huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante el período de vigencia de la garantía, Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. proveerá la cantidad de producto REQUERIDO PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA QUE PRESENTA LA FALLA.

Para mayor información y/o poder hacer válida esta garantía, deberá presentar el ticket o factura de compra en la sucursal donde fue adquirido el producto o en las oficinas de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. ubicadas, en Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650. Teléfonos de servicio: (81) 5000-3000 y 01-800-8746737.

Fabricado por Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V., con domicilio en Aarón Sáenz #1902, Col Santa Maria, Monterrey N.L. C.P. 64650.

GRUPO THERMOTЕК®

THERMOTЕК® CORPORATIVO MONTERREY, NL.
01 800 87 46737

PLANTA THERMOTЕК® MONTERREY NL.
Carr. a Monclova Km. 19.5
CP. 65650 Abasolo NL.

